

超岩/棕刚玉
CY/Brown Alumina

洛阳耐宝新型材料有限公司 产品检测报告



产品名称：_____棕刚玉_____

产品规格：_____

发货日期：_____2025 年 11 月 19 日_____

检测标准：_____GB/T2478-2022_____

超岩/棕刚玉
CY/Brown Alumina

洛阳耐宝新型材料有限公司
检测报告单

试 样 数 量:		1 份		生 产 批 号:		00004586	
检 验 依 据:		GB/T2478-2022		特 征 状 态:		颗 粒	
检 验 结 果							
		F24	F80	200F	块		
SiO2%		0.65	0.62	0.8	0.69		
Al2O3%		95.01	95.12	94.53	95.65		
Fe2O3%		0.14	0.12	0.12	0.33		
TiO2%		3.00	2.41	3.92	2.75		
CaO%							
MgO%							
K2O%							
Na2O%							
烁减%							
备注		产品合格。 粒度合格。 清洁度合格。					

洛阳耐宝化验室
审核人员：谢利峰

检测日期 2025 年 11 月 18 日



超岩/棕刚玉
CY/Brown Alumina

洛阳耐宝新型材料有限公司 产品检测报告



产品名称：_____棕刚玉_____

产品规格：_____

发货日期：_____2025 年 11 月 23 日_____

检测标准：_____GB/T2478-2022_____

超岩/棕刚玉
CY/Brown Alumina

洛阳耐宝新型材料有限公司
检测报告单

试 样 数 量:	1 份	生 产 批 号:	00004588
检 验 依 据:	GB/T2478-2022	特 征 状 态:	颗粒
检 验 结 果			
	F12	F16	F30
SiO2%	1.15	1.55	1.13
Al2O3%	95.21	95.01	95.33
Fe2O3%	0.17	0.13	0.13
TiO2%	2.77	2.44	2.9
CaO%			
MgO%			
K2O%			
Na2O%			
烧减%			
备注	产品合格。 粒度合格。 清洁度合格。		

洛阳耐宝化验室

审核人员：谢利峰 检测日期 2025 年 11 月 22 日



超岩/棕刚玉
CY/Brown Alumina

洛阳耐宝新型材料有限公司 产品检测报告



产品名称：_____棕刚玉_____

产品规格：_____

发货日期：_____2025 年 11 月 30 日_____

检测标准：_____GB/T2478-2022_____

超岩/棕刚玉
CY/Brown Alumina

洛阳耐宝新型材料有限公司
检测报告单

试 样 数 量:	1 份	生 产 批 号:	00004590
检 验 依 据:	GB/T2478-2022	特 征 状 态:	颗粒
检 验 结 果			
	F20	F100	F180-0
SiO2%	1.40	1.35	2.01
Al2O3%	95.23	95.01	90.12
Fe2O3%	0.13	0.14	1.40
TiO2%	2.54	2.75	3.63
CaO%			
MgO%			
K2O%			
Na2O%			
烁减%			
备注	产品合格。 粒度合格。 清洁度合格。		

洛阳耐宝化验室

审核人员：谢利峰 检测日期 2025 年 11 月 29 日

