



240008349881



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1561

检测报告

TEST REPORT

No: BL05154011-001

样品名称
Sample Name

棕刚玉

委托单位
Client Name

洛阳耐宝新型材料有限公司

检测类别
Test Kind

委托

国家磨料磨具质量检验检测中心
National Quality Inspection & Testing Center for Abrasives
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司磨料磨具实验室
Grinding Abrasives Laboratory of Zhengzhou Research Institute for Abrasives & Grinding Co., Ltd.
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司
Zhengzhou Research Institute for Abrasives & Grinding Co., Ltd.

注 意 事 项

Remarks

1.无本机构公章或检验检测专用章的报告无效。

The report is invalid without the official seal or the special seal for inspection and testing.

2.无主检(或编制)、批准人签字或签章的报告无效。

The report is invalid without the signature or signature of the chief inspector (or the editor) and the authorized person.

3.未重新加盖本机构公章或检验检测专用章的复制报告无效。

Duplication of the report is invalid without re-stamping the official seal or the special seal for inspection and testing.

4.涂改的报告无效。

The report is invalid if altered.

5.委托方若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出。

If there is any objection for the report, please raise it to Zhengzhou Research Institute for Abrasives & Grinding Co., Ltd. within 15 days since receiving this report.

6.本机构仅对送检样品的检测数据负责。

The organization is only responsible for the test data of submitted samples.

7.委托方须对所提供样品的全部相关信息，资料和样品的真实性负责。

The clients should be responsible for the authenticity of all related information, documents, and sample.

8.委托方须在收到报告之日起三个月内领回受检样品，逾期，本机构不负保管责任。

The samples should be taken back within 3 months since the clients receive the report, otherwise Zhengzhou Research Institute for Abrasives & Grinding Co., Ltd. is not responsible for the preservation of the samples.

9.以上条款若与国家相关规定抵触，按国家相关规定执行。

If the clauses above are in conflict with the relevant regulations of the state, the relevant regulations of the state should be implemented.

10.若无特别说明，检测地点均为地址A。

Unless otherwise specified, the testing location is always address A.

国家磨料磨具质量检验检测中心
National Quality Inspection & Testing Center for Abrasives

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司磨料磨具实验室
Grinding Abrasives Laboratory of Zhengzhou Research Institute for Abrasives & Grinding Co., Ltd.

郑州磨料磨具磨削研究所有限公司
Zhengzhou Research Institute for Abrasives & Grinding Co., Ltd.



www.cagtic.cn

地址A：中国·郑州市高新技术开发区梧桐街121号

Add: No.121, Wutong Street, Hi-Tech Development Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China.

地址B：中国·郑州市高新技术开发区春兰路22号

Add: No.22, Chunlan Road, Hi-Tech Development Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China.

联系电话：0371-67646483 67627579

Tel for business : +86-371-67646483 67627579

投诉电话：0371-67657910

Tel for complaint : +86-371-67657910

电子邮箱：market@cagtic.cn

E-mail : market@cagtic.cn

国家磨料磨具质量检验检测中心
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司
检测报告

No:BL05154011-001

第 1 页 共 2 页

样品名称 Sample Name		棕刚玉	规格型号 Specification	/
委托单位 Client	名称 Name	洛阳耐宝新型材料有限公司		
	地址 Address	洛阳市伊川县平等乡古城村		
送样人 Sample Sender		谢瑞昊	联系电话 Phone	15225560000
			电子邮箱 E-mail	/
样品原编号 Sample Original Number		/	商标 Trademark	/
生产日期 Production Date		/	用途 Application	/
样品状态 Sample Status		块状	样品数量/质量 Quantity/Mass	2块
到样日期 Received Date		2024-12-27	检测日期 Testing Period	2024-12-30至2024-12-31
判定依据 Judgment Basis		/		
检测结果 Test Result(s)		检测结果见下页。		
备注 Remarks		/		
编制 Edited by		王中远	批准 Approved by	陈成旺
签发日期 Issued Date		2024年12月31日	(Seal for Inspection & Testing) 检验检测专用章 4101021845167	

注：‘/’表示该项内容空缺。NOTE：“/” means no content.

国家磨料磨具质量检验检测中心
郑州磨料磨具磨削研究所有限公司
检测报告

No:BL05154011-001

第 2 页 共 2 页

检测项目 Test Item(s)	单位 Unit	检测结果 Test Result(s)	检测依据 Test Method
显微硬度	/	2124 HV 0.2	ASTM E384-2017
耐火度	℃	>1800	GB/T 7322-2017
抗压强度	MPa	404.2	GB/T 4740-1999

以下空白
End of Report

